

Технические условия на продукцию из лиственницы

Пороки	СОРТ			
	Экстра	Прима	АВ	ВС
Сучки светлые здоровые	Допускаются не более 1шт.d 5мм. На изделие	Допускаются на лицевой стороне не более d 15мм.	Допускается	Допускается
Сучки тёмные здоровые	Допускаются не более 1шт.d 5мм. На изделие	Допускаются на лицевой стороне d не более d 15мм.	Допускается	Допускается
Сучки не сросшиеся	Не допускаются	Допускаются на лицевой стороне.d 15мм. Не более 1шт. до 10 мм. Не учитываются	Допускается на лицевой стороне d 30 мм.	Допускается
Трещины	Не допускаются	Допускаются шириной 1мм.глубиной до 5мм 1\3 длины изделия Торцевые сквозные длиной не более ширины пласти	Допускается не сквозные	Допускается сквозные
Смоляные кармашки	Допускаются 2*15 не более 1шт.на 1п.м	Допускаются 2*15 не более 4шт.на 1 п.м.	Допускается	Допускается
Прорость	Не допускаются	Не допускаются	Допускается длиной до 1\5 ширины изделия	Допускаются
Гниль	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускается
Вмятины	Не допускаются	Не допускаются	Допускается	Допускается
Обзол	Допускается на тыльной стороне	Допускается на тыльной стороне	Допускается на тыльной стороне	Допускается
Синева	Не допускаются	Не допускаются	Допускается 15%	Допускается
Сердцевина	Не допускаются	Допускаются до 15% длины изделия	Допускается	Допускается
Кривизна	Допускается стрелой прогиба не более 1% длины изделия	Допускается стрелой прогиба не более 1,5% длины изделия	Допускается	Допускается
Заболонь	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается

Утверждены

приказом генерального директора
ООО «ВОСХОД ИНТЕРНЕЙШНЛ»
№55 от «11» марта 2024г.